



Produktdatenblatt

Castrol Rustilo™ 181

Kohlenwasserstoffhaltiges Korrosionsschutzprodukt

Beschreibung

Castrol Rustilo™ 181 ist ein dunkelbraunes lösemittelhaltiges Korrosionsschutzprodukt. Nach dem Verdunsten des Lösemittels verbleibt auf der behandelten Metalloberfläche ein fester, wachsartiger aber noch flexibler Schutzfilm.

Anwendung

Rustilo 181 ist ein Korrosionsschutzmedium für langfristige Anforderungen bei denen ein hoher Grad an Schutz gefordert ist. Das Produkt ist ideal geeignet zur Behandlung von bestimmten Motorsatzteilen wie z. B. Kraftstoffeinspritzdüsen, Wärmetauscherrohren und anderen hochwertigen Bauteilen vor der Langzeitlagerung oder dem Transport.

Rustilo 181 kann im Streich-, Tauch oder Sprühverfahren angewendet werden.

Eigenschaften

- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Lange Standzeit möglich
- Einfache Anwendung
- Schnell trocknend

Entfernung

Wenn erforderlich, lässt sich Rustilo 181 mit wässrig alkalischen Prozessreinigern oder auch Lösemittelreinigern entfernen, ebenfalls erhältlich im Castrol - Produktprogramm.

Rustilo 181
28.05.2008

Castrol, Rustilo und das Castrol Logo sind eingetragene Warenzeichen der Castrol Limited

Die technischen Daten sind Durchschnittswerte, die jedoch innerhalb der festgelegten Spezifikation liegen.

Informationen gültig ab Erstellungsdatum. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung in den Sicherheitsdatenblättern.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH NfG OHG, IZ-NÖ-Süd, Straße 6, 2355 Wiener Neudorf

Tel: +43 (0) 2236 / 695 47200, Fax: +43 (0) 2236 / 695 48200, e-Mail: bestellservice.industrie@castrol.com

www.castrol.com/industrial

Page 1 of 2

Technische Daten

	Einheit	Prüfverfahren	Kennwert
Aussehen	-	-	Bernsteinfarbene Flüssigkeit
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51 757	840 - 870
Flammpunkt	°C	DIN 51 755	40
Kin. Viskosität bei 20 °C	mm ² /s	DIN 51 562	65
Art des Films	-	-	Griffest, wachstartig
Filmbildner Anteil	%	-	50
Filmstärke	µm	-	20 - 40
Verbrauch	kg/100 m ²	-	7 - 10
Korrosionsschutz	Jahre	Innenlagerung	Bis zu 8 - 10
	Monate	Außenlagerung	12 – 24
Trockenzeit bei 20 °C	min	-	60

Rustilo 181
28.05.2008

Castrol, Rustilo und das Castrol Logo sind eingetragene Warenzeichen der Castrol Limited

Die technischen Daten sind Durchschnittswerte, die jedoch innerhalb der festgelegten Spezifikation liegen.
Informationen gültig ab Erstellungsdatum. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung in den Sicherheitsdatenblättern.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Castrol Austria gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH NfG OHG, IZ-NÖ-Süd, Straße 6, 2355 Wiener Neudorf
Tel: +43 (0) 2236 / 695 47200, Fax: +43 (0) 2236 / 695 48200, e-Mail: bestellservice.industrie@castrol.com

www.castrol.com/industrial

Page 2 of 2